



Испытательная лаборатория
«Центр экспертизы и качества «АБК-Система»»

Испытательная лаборатория «Центр экспертизы и качества «АБК-Система»
601655, Россия, Владимирская область, город Александров, улица Гагарина, дом 2
Регистрационный № РОСС RU.33038.04ТСП0.OC03 сроком действия от 12.05.2025 до 12.05.2028 года
email: testservice@ro.ru

Руководитель лаборатории  Максимова Н.С.

Испытатель



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-ИН-2026OC03.1452 от 29.06.2026

Место проведения испытаний:	601655, Россия, Владимирская область, город Александров, улица Гагарина, дом 2
Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРСАЙД"
Изготовитель	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125599, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО вн. тер. г., УЛ ИЖОРСКАЯ, Д. 7, СТР. 4 JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Zao yuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, China
Наименование продукции	Покрытие напольное на основе древесно-волоконистых плит: ламинат толщиной от 5мм до 20мм, марки «ALPENDORF», плотностью от 750 до 950 кг/м3, с замковым типом соединения, выпускаемое по технической документации изготовителя
Климатические условия при проведении испытаний	Нормальные климатические условия проведения испытаний: температура: от + 15°C до + 30°C; относительная влажность: от 45 % до 75 %. атмосферное давление от 86 кПа до 106 кПа.
Нормативный документ, на соответствие которого проводились испытания	123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Таблица 1

Показатель	НД на метод	Результат
Группа горючести	ГОСТ 30244-94	Сильно горючие (Г4) Температура дымовых газов - 304°C Степень повреждения по длине - 87 % Степень повреждения по массе - 64 % Продолжительность самостоятельного горения – 6 минут
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	Легковоспламеняемые (В3) КППТП – 17 кВт/м ²
Группа дымообразования	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) Коэффициент дымообразующей способности - 511 м ² /кг
Группа токсичности	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Чрезвычайно опасные (Т4) Экспозиция 5 мин HCL50, г×м ⁻³ – 19
Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97	Сильнораспространяющие (РП4) Критическая поверхностная плотность теплового потока – 4,1 кВт/м ²

Перепечатка протокола без разрешения Испытательной лаборатории «Центр экспертизы и качества «АБК-Система» не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.